

HENECAT Aqua Härter 660

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reaktionsprodukt auf Basis von hydrophilierten Polyisocyanaten.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht wenn folgende Hinweise beachtet werden.

ANWENDUNG

Härterkomponente für **HENECRYL Aqua Parkett Plus**.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,13 – 1,17 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Lieferviskosität:	ca. 60 sec. DIN Becher 4 mm bei 20°C

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischungsverhältnis:	10 Gew.- oder Vol.-Teile HENECRYL Aqua Parkett Plus . 1 Gew.- oder Vol.-Teil HENECAT Aqua Härter 660
Topfzeit:	max. 4 Stunden bei 20°C; Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit. Beim Überschreiten der Topfzeit können Oberflächenstörungen auftreten.

LAGERFÄHIGKEIT

Konzentrat:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
-------------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Der Härter ist feuchtigkeitsempfindlich und kann durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit unbrauchbar werden, daher muss das Gebinde nach jeder Entnahme sofort wieder gut verschlossen werden.

02.20/DB