

HeneVital Hartöl Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

Niedrigviskose Hartöl-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Balsamharzen und ätherischen Ölen. **HeneVital Hartöl Premium** erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes, wirkt antistatisch und enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe.

Nicht selbstentzündlich!

Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.

Geprüft nach:

DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).

DIN 53160-1/-2: Speichel- und Schweißecht (Graumaßstab Stufe 5).

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos, weiß
--------	---------------

ANWENDUNG

- Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich.
- Auch für Fußböden und Treppen geeignet.
- **HeneVital Hartöl Premium** dringt sehr gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende Oberflächen.
- Auch auf gebleichten Untergründen und für Kork- und Natursteinböden verwendbar.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Lose Altanstriche vor der Behandlung entfernen. Holzschliff mit Korn 150 – 180, je nach gewünschtem Effekt anschließend mit Korn 320.
Verarbeitungsbedingungen:	Im Spritzverfahren, durch Streichen, Wischen oder Walzen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird HeneVital Hartöl Premium 1 – 2 x bis zur Sättigung aufgetragen. Nach dem Aufbringen wird das Material mit einem Pad eingearbeitet. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche zurückbleiben. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürste oder Pad) nachbehandelt werden. Zur Erhöhung der Eindringtiefe und zur Beschleunigung der Trocknung kann HeneVital Hartöl Premium bei der Verarbeitung bis

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

	maximal 60°C erwärmt werden.
Auftragsmenge:	60 – 80 g/m ²
Ergiebigkeit:	10 – 14 m ² /l je nach Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
Härterkomponente:	HeneVital Öl Vernetzer Durch eine 2K-Verarbeitung von HeneVital Hartöl Premium wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.
Mischungsverhältnis:	10 Teile HeneVital Hartöl Premium 1 Teil HeneVital Öl Vernetzer
Topfzeit:	Max. 6 Stunden bei 20°C/65% RF <u>Achtung:</u> Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
Viskositätskorrektur:	HeneVital Hartöl Premium ist verarbeitungsfertig eingestellt. Im Bedarfsfall, kann mit bis zu 20% HeneVital Ölverdünnung verdünnt werden.
Trocknung:	Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit: - staubtrocken nach ca. 40 Minuten - griffest nach ca. 90 Minuten - stapelbar nach ca. 3 Stunden - überstreichbar nach ca. 12 Stunden - durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
Überzüge:	HeneVital Hartöl Premium
Finish:	Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürsten oder Pad) nachbehandelt werden.
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich HeneVital Ölverdünnung
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Trocken, kühl und frostfrei lagern.
---------------------	---

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor jeder Verarbeitung muss sorgfältig aufgerührt werden.
- ❖ Auch wenn die mit **HeneVital Hartöl Premium** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20°C/65% RF) erreicht.

TG/RO/02.25/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.