

HeneVital Hartwachs Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Hartwachs Premium ist ein nicht selbstentzündliches, thixotropes Hartwachs für hochwertige Massivholzmöbel und den Holzinneausbau, basierend auf natürlichen pflanzlichen Ölen, Fettsäuren und Wachsen (Carnauba- und Candelillawachs) in einer geruchsmilden Einstellung.

HeneVital Hartwachs Premium ist leicht verarbeitbar, bildet einen wischfesten, griffigen Schutzfilm, dringt gleichmäßig ins Holz ein und raut den Untergrund nicht auf. Es erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes, wirkt antistatisch und enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe. Die Reparatur und das Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos
Lieferviskosität:	thixotrop
Dichte:	ca. 0,90 g/ml
Glanzgrad:	seidenglänzend, in Abhängigkeit von der Auftragsmenge

ANWENDUNG

- Für die universelle Veredelung roher und gebeizter Hölzer sowie zum Schutz für alle Arten von Schnitzereien im Innenbereich.
- Eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Möbeln und Bilderrahmen sowie zum Auswischen von Beizen.
- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten.
- Auch für lackierte Flächen, Kork, Natursteinböden und Leder verwendbar.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Glatte und strukturierte, rohe oder gebeizte Hölzer mit Korn 240 – 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt schleifen.
Auftragsart: Handauftrag	Auftragsmenge: 60 – 80 g/m ² Durch Streichen oder Wischen, das Auftragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis zur Sättigung auftragen und mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürste, Fladder oder Pad) einarbeiten.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

	Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche zurückbleiben. Der gewünschte Glanzgrad ist je nach Bedarf durch mehr oder weniger Polieren zu erreichen.
Viskositätskorrektur:	Verarbeitungsfertig eingestellt, darf nicht verdünnt werden.
Trocknung:	In Abhängigkeit von der Auftragsmenge verstehen sich folgende Angaben als Richtwerte: sofort staubtrocken und griffest, stapelbar nach ca. 1 Stunde und durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Finish:	Bei gutem Holzschliff kann ein einmaliger Auftrag und Polieren über Nacht ausreichend sein. Hochwertigere Flächen erreicht man durch eine weitere Schicht HeneVital Hartwachs Premium .
Gerätereinigung:	HeneVital Ölverdünnung
Nachbehandlung, Pflege:	HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde.
Lagertemperatur:	nicht über 30 °C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem bei porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Auch wenn die mit **HeneVital Hartwachs Premium** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen erreicht.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.