

## HeneVital Hartwachsöl Premium

### PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Hartwachsöl Premium ist eine niederviskose, geruchsmilde, Öl-Wachskombination für die professionelle Behandlung von strapazierfähigen Möbeln und langlebigen Holzoberflächen im Innenbereich. Seidenmatte Oberflächen mit weicher Griffigkeit.

HeneVital Hartwachsöl Premium basiert auf natürlichen pflanzlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Es enthält biologische Wachse wie Carnauba- und Candelillawachs, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe und blei- sowie cobaltfreie Trockenstoffe. **Nicht selbstentzündlich!**

HeneVital Hartwachsöl Premium ist leicht verarbeitbar, bildet nach oxidativer Trocknung einen wischfesten, griffigen Schutzfilm, dringt gleichmäßig ins Holz ein und raut den Untergrund nicht auf.

Die erzielten Oberflächen sind besonders pflegeleicht, sowie schmutz- und wasserabweisend, besonders wenn durch nachträgliches Polieren die Oberfläche zusätzlich verdichtet wird. Die geölten Flächen sind offenporig und dampfdurchlässig, die Natürlichkeit der Holzes bleibt dadurch erhalten.

Damit sorgt HeneVital Hartwachsöl Premium für ein positives Raumklima.

Reparatur und ein Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Das Produkt entspricht der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug-Migration best. Elemente“.

TECHNISCHE DATEN	
Farbe:	farblos
Lieferviskosität:	ca. 15s im DIN4mm-Becher bei 20°C
Dichte:	ca. 0,85 g/ml
Glanzgrad:	seidenglänzend, in Abhängigkeit von der Auftragsmenge
Flammpunkt:	54°C

### Anwendung

- Für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele und Leisten sowie Holzgegenstände im Innenbereich
- Geeignet für nahezu alle Holzarten
- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten
- Zur Oberflächenbehandlung von Teak geeignet
- Auch für Kork- und Natursteinböden verwendbar
- Auch auf gebleichten Untergründen verwendbar

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### Untergrundbehandlung:

Holzschliff 240-320, je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Seite 2 von 2

## Verarbeitung:

Auftragsart: <b>Handauftrag</b>	Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im Überschuss aufbringen, einmassieren und den Überschuss wieder mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen. Auftragsmenge: 60-80g/m <sup>2</sup> Für hochwertige, griffigere Flächen erfolgt ein 2. Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenglätten.
Auftragsart: <b>Walzauftrag</b>	ca. 10g/m <sup>2</sup> Glatzwalze (Hartgummi), Polierbürsten, Hordenwagen
Auftragsart: <b>Spritzen</b>	20-50 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrunds; mit HeneVital Ölverdünnung auf Spritzviskosität einstellen, spritzen, Überschuss sorgfältig abnehmen, Hordenwagen.
Auftragsart: <b>Tauchen</b>	Verdünnen mit HeneVital Ölverdünnung, je nach Holzart und Vorbehandlung. Überschuss mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen.
Viskositätskorrektur:	HeneVital Ölverdünnung Im Bedarfsfall, z.B. bei Harthölzern kann mit 20% verdünnt werden.
Trocknung:	Die oxidative Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur nach ca. 12-16 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsmenge.
Endfinish:	Bei gutem Holzschliff kann ein einmaliger Auftrag und Bürsten über Nacht schon ausreichend sein. Hochwertigere Flächen erreicht man durch eine weitere Schicht HeneVital Hartwachsöl Premium
Reinigungsmittel:	HeneVital Ölverdünnung
Nachbehandlung, Pflege:	HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 480 g/l VOC

Gebindegrößen:	1l, 5l und 25l
Lagerbeständigkeit:	12 Monate im geschlossenen Originalgebinde
Lagertemperatur:	nicht über 30°C

## WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- ❖ Eventuell gebildete Haut vorsichtig vor dem Aufrühren abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Auch wenn die mit HeneVital Hartwachsöl Premium beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/ 65% RF) erreicht.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.