

HeneVital Teaköl

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Teaköl ist ein biologisches, geruchsmildes Öl für Harthölzer wie Teak, Eiche und Bangkirai zur Verzögerung der Vergrauung und Betonung des natürlichen Holzfarbtons.

HeneVital Hartöl ist leicht verarbeitbar, dringt gleichmäßig ins Holz ein, raut den Untergrund nicht auf und bildet nach oxidativer Trocknung einen offenporigen, wasserabweisenden, dampfdurchlässigen Schutzfilm.

Die Reparatur und das Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Laut Gutachten Nr.404.415 vom Österreichischen Lackinstitut entspricht das Produkt den Anforderungen der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos
Lieferviskosität:	ca. 11 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C
Dichte:	ca. 0,81 g/ml

ANWENDUNG

- Zur Erstbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln, Sichtschutz und Hölzern im Innenausbau
- Auch auf gebleichten Untergründen verwendbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Holzschliff mit Korn 180 – 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt.
Auftragsart: Handauftrag	Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im Überschuss durch streichen, wischen oder rollen aufbringen, mit Gummihandschuhen einmassieren und den Überschuss mit Baumwolltüchern wieder sorgfältig abnehmen. Für hochwertige, griffigere Flächen erfolgt ein 2. Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenglätten.
Auftragsart: Spritzen	Auftragsmenge: 10 – 20 g/m ² Spritzen, Überschuss sorgfältig abnehmen, Hordenwagen.
Auftragsart: Tauchen	Mit ca. 5 % HeneVital Ölverdünnung verdünnen, je nach Holzart und Vorbehandlung, Überschuss mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Viskositätskorrektur:	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Trocknung:	Die oxidative Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur nach ca. 12 – 16 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsmenge. Für gute Belüftung sorgen.
Finish:	Bei gutem Holzschliff kann ein einmaliger Auftrag und Bürsten über Nacht ausreichen. Hochwertigere Flächen erreicht man durch eine weitere Schicht HeneVital Teaköl .
Gerätereinigung:	HeneVital Ölverdünnung
Nachbehandlung, Pflege:	HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs Bei Einwirkung von Wasser und UV-Strahlung kann die Vergrauung des Holzes nicht dauerhaft verhindert werden. Reinigen und mindestens jährliches Nachölen ist deshalb erforderlich.
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse .

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde.
Lagertemperatur:	nicht über 30 °C

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem bei porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ **Sicherheitshinweis zur Selbstentzündung:** Nicht an Spritzständen verarbeiten, an denen NC-haltige Lacke oder Beizen verarbeitet werden (lt. VBG 23 § 18 Berufsgenossenschaft). Die mit Öl getränkten Ballen oder Lappen nach Gebrauch ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und entsorgen. Andernfalls kann es durch Wärmestau zur Selbstentzündung kommen.
- ❖ Beim Arbeiten bzw. Reinigen den Kontakt zu schnellbrennbaren Materialien wie Reinigungspapier oder Holzschleifstaub etc. vermeiden.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.