

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Lösemittelhaltiger, aromatenfreier KH-Klarlack zum Schutz und zur Versiegelung edler Holzoberflächen im Boots- und Yachtbau oberhalb der Wasserlinie. Auch geeignet für Inneneinrichtungen von Booten wie Möbel, Türen, Holzvertäfelungen sowie als farbloser Glanzüberzug auf bereits gestrichenen Flächen sowie für Gartenmöbel im Innen- und Außenbereich. Nicht für die Beschichtung von Bootsteilen mit dauerhaftem Wasserkontakt (z.B. Bootsrümpfe) geeignet.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- hohe Wasserbeständigkeit- hohe Standfestigkeit (bis zu ca. 250 µm Nass)- schnelle Trocknung- stoß- und schlagfest
Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01:	PU-Alkydharz, aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glykolether, Additive.
Farbton:	transparent
Spezifikation:	Viskosität: ca. 75 s (4 mm) DIN 53 211 Spez. Gewicht: ca. 0,92 g/cm ³ DIN 51 757 Glanz: glänzend oder seidenmatt
Lagerung:	Im verschlossenen Originalgebinde mind. 3 Jahre lagerfähig. Nach Gebrauch wieder gut verschließen und kurz stürzen.
VOC-Gesetzgebung:	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht unter +5 °C und über +35 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Luftfeuchtigkeit max. 80 %. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
Untergrundbeschaffenheit:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie sauber und frei von Verunreinigungen und trennenden Substanzen (Wachs, Fett, Poliermittel etc.) sein. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf max. 15% betragen. Harz- oder ölige Hölzer mit Mipa Universalverdünner gründlich abwaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen entfernen. Loses Holz entfernen. Holz vor der Beschichtung anschleifen (240er Schleifpapier) und entstauben, scharfe Holzkanten müssen abgerundet werden. Lose, abblätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Rückstände von Fett, Öl und Silikon entfernen. Guthaftende Altanstriche leicht anschleifen.
Auftragsverfahren :	Verarbeitungsfertig eingestellt zum Streichen und Rollen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Produkt-Information

Verarbeitungshinweise

Anstrichaufbau:	Bläue-gefährdete Hölzer im Außenbereich vorher mit Mipaxyl Spezial behandeln. Im Innenbereich 1x Yacht- und Bootsack als Grundierung anwenden; anschl. 2 - 3x Yacht- und Bootsack. Für eine ausreichende Schutzfunktion mindestens 2 Beschichtungen durchführen. Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.
Trocknung:	Staubtrocken bei 20 °C: 30 min Überstreichbar: 6 - 8 h Schleifbar: 24 h Bei inhaltsstoffreichen Hölzern (z.B. Eiche, Tropenhölzer) kann es zu Trocknungsverzögerungen kommen.
Ergiebigkeit:	ca. 13 m ² / Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Besondere Hinweise

Bei seidenmatten Kunstharzlacken reduziert sich der anfänglich hohe Glanz im Laufe der Durchtrocknung. Der endgültige Glanzgrad stellt sich erst nach mehreren Tagen Trocknung ein. Fehlendes Tageslicht (mangelnde UV-Strahlung), Wärme und chemische Einflüsse, z.B. Dämpfe aus Reinigungsmitteln (Salmiak), Kleb-, Anstrich- oder Dichtstoffen können bei transparenten, weißen und hellen Farbtönen zu einer Vergilbung der Oberfläche führen. Diese ist bei Kunstharzlacken materialtypisch und stellt keinen Produktmangel dar. Um eine möglichst lange Haltbarkeit des Anstrichs zu gewährleisten, sollte mind. einmal jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

GISCODE: BSL60

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Mipa Verdünnung UN oder Mipa Verdünnung UN 21 reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KSB). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.